

Parameter		Meßwert	Einheit
a		b	c
Kieselsäure	SiO ₂	42,64	%
Titandioxid	TiO ₂	2,27	%
Tonerde	Al ₂ O ₃	12,31	%
Eisentrioxid	Fe ₂ O ₃	12,24	%
Manganoxid	MnO	0,21	%
Magnesiumoxid	MgO	11,43	%
Kalziumoxid	CaO	10,44	%
Natriumoxid	Na ₂ O	2,60	%
Kaliumoxid	K ₂ O	1,25	%
Phosphorpentoxid	P ₂ O ₅	0,67	%
Vanadium	V	0,043	%
Chrom	Cr	0,066	%
Nickel	Ni	0,0445	%
Kupfer	Cu	0,008	%
Zink	Zn	0,0175	%
Rubidium	Rb	0,004	%
Strontium	Sr	0,092	%
Zirkon	Zr	0,0295	%
Beryllium	B	0	%
Barium	Ba	0,0715	%
Blei	Pb	< 0,002	%
Schwefel	S	0,0595	%

Analytik: Grothe Rohstoffe GmbH; RFA-Analyse 20 Elemente Quantitativ 20. Jan. 1997